

D21H パルプ組成物；サブクラス D21C,D21D に含まれないその製造；紙の含浸またはコ - ティング；クラス B31 またはサブクラス D21G に含まれない完成紙の処理；他に分類されない紙 [5]

注

(1) このサブクラスは湿式による繊維板または他の繊維物品の製造のためのパルプ組成物を包含する。[5]

サブクラス内の索引

パルプまたは紙
セルロ - ス、リグノセルロ - スまたは非セルロ - ス繊維
またはウェブ形成材料からなるもの

11/00,13/00	化学構造に特徴のない繊維またはウェブ形成材料からなるもの.....	15/00
	材料の添加方法または装置.....	23/00
	パルプに添加する非繊維材料、紙含浸材料	
17/00,21/00	コ - ト紙、コ - ティング材料.....	19/00
	その他の紙の後処理.....	25/00
	特殊紙.....	27/00

グル - ブ D21H11/00-D21H15/00 においては、ラストプレイス優先ル - ルが適用される、すなわち各階層レベルにおいて相反する指示がない限り、最後の適切な箇所に分類する。[5]

11/00	パルプまたは紙で、天然のセルロ - スまたはリグノセルロ - ス繊維を含むもの [5]
11/02	・化学的または化学的機械的パルプ [5]
11/04	・クラフトまたは亜硫酸パルプ [5]
11/06	・亜硫酸塩または亜硫酸水素塩パルプ [5]
11/08	・機械的または熱的機械的パルプ [5]
11/10	・化学的パルプと機械的パルプの混合物 [5]
11/12	・非木質植物または穀物、例、綿、アマ、わらまたはバガス、からのパルプ [5]
11/14	・二次繊維（故紙からの再生 D21C5/02） [5]
11/16	・特殊な後処理によって変性したもの [5]
11/18	・高度に水和、膨潤、またはフィブリル化可能な繊維 [5]
11/20	・化学的または生化学的変性繊維 [5]
11/22	・陽イオン化されたもの [5]
13/00	パルプまたは紙で、合成セルロ - スまたは非セルロ - ス繊維またはウェブ形成材料からなるもの（合成繊維の製造における化学的特徴は D01F） [5]
13/02	・合成セルロ - ス繊維 [5]
13/04	・セルロ - スエ - テル [5]
13/06	・セルロ - スエステル [5]
13/08	・再生セルロ - スからのもの [5]
13/10	・有機非セルロ - ス繊維 [5]
13/12	・炭素 炭素不飽和結合のみが関与する反応によって得られる高分子化合物からのもの [5]
13/14	・ポリアルケン、例、ポリスチレン [5]
13/16	・ポリアルケニルアルコ - ル；ポリアルケニルエ - テル；ポリアルケニルエステル [5]
13/18	・不飽和酸の重合体またはその誘導体、例、ポリアクリロニトリル [5]

13/20	・炭素 炭素不飽和結合のみが関与する反応以外の反応によって得られる高分子化合物からのもの [5]
13/22	・アルデヒドまたはケトンの縮重合体 [5]
13/24	・ポリエステル [5]
13/26	・ポリアミド；ポリイミド [5]
13/28	・天然重合体からのもの [5]
13/30	・非セルロ - ス多糖類 [5]
13/32	・アルギン酸繊維 [5]
13/34	・たんぱく質繊維 [5]
13/36	・無機繊維またはフレ - ク [5]
A	他に分類されない無機天然繊維（H11 新設）
Z	その他のもの（H11 新設）
13/38	・ケイ酸を含むもの [5]
13/40	・ガラス質のもの、例、鉱物綿またはグラスファイバ [5]
13/42	・アスベスト [5]
13/44	・フレ - ク、例、雲母またはひる石 [5]
13/46	・けい酸を含まない繊維、例、金属酸化物からのもの [5]
13/48	・金属または金属被覆繊維 [5]
13/50	・炭素繊維 [5]
15/00	パルプまたは紙で、化学構造以外に特徴のある繊維またはウェブ形成材料から成るもの [5]
15/02	・形態に特徴のあるもの [5]
15/04	・巻縮、ねじれ、うず巻またはより繊維 [5]
15/06	・長繊維、すなわちその長さが一般的な製紙用繊維の上限を超える繊維；フィラメント [5]
15/08	・フレ - ク（D21H13/44 が優先） [5]
15/10	・複合繊維 [5]
15/12	・一部が有機または一部が無機であるもの [5]
17/00	パルプに添加する非繊維物質で、その成分に特徴のあるもの；その成分に特徴のある紙含浸材料 [5]
(1) グル - ブ D21H17/01-D21H17/63 においては、ラストプレイス優先ル - ルが適用される、すなわち各階層レベルにおいて相反する指示がない限り、物質は最後の適切な箇所に分類する。[8]	
(2) 2 以上の物質の混合物は、これらの物質のうち少なくとも 1 つを提供するグル - ブ D21H17/01-D21H17/63 のうち最後の適切な箇所に分類する。[8]	
(3) 注 (2) による分類では特定されず、新規かつ非自明であると思われる混合物の何れの部分も、グル - ブ D21H17/01-D21H17/63 のうちの最後の適切な箇所に分類しなければならない。この部分は、それ自体で単一の物質または混合物の何れかであることがある。[8]	
(4) 注 (2) または (3) による分類では特定されず、検索に重要な情報であると思われる混合物の何れの部分も、グル - ブ D21H17/01-D21H17/63 の最後の適切な箇所に分類することができる。これは、例えば分類記号の組み合わせを用いている組成物を検索できることが重要であると考えられる場合などにあり得る。このような非義務的分類は、“付加情報”として表示すべきである。[8]	
17/01	・廃棄物、例、スラッジ [5]
17/02	・植物から得られる材料（たんぱく質 D21H17/22；リグニン D21H17/23；多糖類 D21H17/24；ロジン D21H17/62） [5]
17/03	・非高分子有機化合物 [5]
17/04	・炭化水素 [5]

17/05	…炭素と水素以外の元素を含むもの [5]	17/48	……フェノ - ルとの [5]
17/06	…アルコ - ル；フェノ - ル；エ - テル；アルデヒド；ケトン；アセタ - ル；ケタ - ル [5]	17/49	……窒素と結合した水素含有化合物を有するものとの [5]
17/07	…窒素含有化合物 [5]	17/50	……非環状化合物 [5]
17/08	…イソシアン酸塩 [5]	17/51	……トリアジン，例．メラミン [5]
17/09	…硫黄含有化合物 [5]	17/52	…エポキシ樹脂 [5]
17/10	…りん含有化合物 [5]	17/53	…ポリエ - テル；ポリエステル [5]
17/11	…ハロゲン化物 [5]	17/54	…高分子の主連鎖内において窒素を含有する結合を形成する反応によって得られるもの [5]
17/12	…有機金属化合物 [5]	17/55	……ポリアミド；ポリアミノアミド；ポリエステルアミド [5]
17/13	…けい素，含有化合物 [5]	17/56	……ポリアミン；ポリイミン；ポリエステルイミド [5]
17/14	…カルボン酸；その誘導体 [5]	17/57	……ポリ尿素；ポリウレタン [5]
17/15	…ポリカルボン酸，例．マレイン酸 [5]	17/58	…高分子の主連鎖内でイオウを含有する結合を形成する反応によって得られるもの [5]
17/16	……炭化水素の付加物 [5]	17/59	…高分子の主連鎖内でけい素を含有する結合を形成する反応によって得られるもの [5]
17/17	…ケテン，例．ケテン二量体 [5]	17/60	・ワックス [5]
17/18	…それ自体，または他の添加物質との化学反応によってその場所で，例．紙またはパルプ内で，新しい化合物を形成するもの [5]	17/61	・瀝青質 [5]
17/19	…炭素 炭素不飽和結合のみが関与する反応によるもの [5]	17/62	・ロジン；その誘導体 [5]
17/20	・高分子有機化合物 [5]	17/63	・無機化合物 [5]
17/21	…天然物からのもの；その誘導体 [5]	17/64	…アルカリ化合物 [5]
17/22	…たんぱく質 [5]	17/65	…酸化合物 [5]
17/23	…リグニン [5]	17/66	…塩，例．明ばん [5]
17/24	…多糖類 [5]	17/67	…不水溶性化合物，例．填料または顔料 [5]
17/25	……セルロ - ス [5]	17/68	…けい酸を含むもの，例．粘土 [5]
17/26	……そのエ - テル [5]	17/69	…変性物，例．パルプまたは紙への混合に先立つ他の化合物との会合によるもの [5]
17/27	……そのエステル [5]	17/70	…別々に添加された他の物質との化学反応によってその場所で，例．パイプまたは紙内で，新しい化合物を形成するもの [5]
17/28	……でん粉 [5]	19/00	塗被紙（塗被繊維板 D21J1/08）；コ - ティング材料（インク，染料または顔料の受け入れを高めるために使用される被覆に特徴のある記録シ - ト B41M5/50） [5]
17/29	……陽イオンのもの [5]	19/02	・金属コ - ティング（D21H19/66 が優先） [5]
17/30	…アルギン酸またはアルギン酸塩 [5]	19/04	…箔として適用されるもの [5]
17/31	……ガム [5]	19/06	…液体または粉末として適用されるもの [5]
17/32	……グア - ガム [5]	19/08	…蒸気として適用されるもの，例．真空内 [5]
17/33	…合成高分子化合物 [5]	19/10	・顔料を使用しないコ - ティング（D21H19/66 が優先） [5]
17/34	…炭素 炭素不飽和結合のみが関与する反応によって得られるもの [5]	A	高分子化合物以外のもの（H11 新設）
A	ハロゲン化炭化水素（H11 新設）	B	天然樹脂；それらの誘導体（H11 新設）
B	不飽和ニトリル（H11 新設）	C	染色（H11 新設）
Z	その他のもの（H11 新設）	Z	その他のもの（H11 新設）
17/35	…ポリアルケン，例．ポリスチレン [5]	19/12	…水溶液として適用されるもの，例．酸またはアルカリ化合物の存在下におけるもの [5]
17/36	…ポリアルケニルアルコ - ル；ポリアルケニルエ - テル；ポリアルケニルエステル [5]	19/14	…グル - プ D21H19/12 で定義された水溶液以外の形で適用されるもの [5]
17/37	…不飽和酸の重合体またはその誘導体，例．ポリアクリル酸塩 [5]	19/16	…硬化可能または重合可能な化合物からなるもの（D21H19/24 が優先） [5]
17/38	…交叉結合可能な基を含むもの [5]	19/18	…ワックスからなるもの [5]
17/39	……エ - テル交叉結合基を形成するもの，例．アルキロ - ル基 [5]		
17/40	……不飽和のもの [5]		
17/41	…イオン基を含むもの [5]		
17/42	……陰イオンのもの [5]		
17/43	……カルボキシル基またはその誘導体 [5]		
17/44	……陽イオンのもの [5]		
17/45	……窒素含有基 [5]		
17/46	…炭素 炭素不飽和結合のみが関与する反応以外の反応によって得られるもの [5]		
17/47	…アルデヒドまたはケトンの重縮合体 [5]		

19/20	…炭素 炭素不飽和結合のみが関与する反応によって得られる高分子化合物から成るもの [5]	19/66	・特別な可視効果に特徴のあるコ - ティング、例．模様、または地合い（マ - ブル紙 D21H27/04） [5]
A	不飽和カルボン酸；それらのエステルまたはアミド（H11 新設）	19/68	…平らでないもの、破れたものまたは不連続のもの [5]
B	不飽和アルコ - ルまたはエステル（H11 新設）	19/70	…内部に空間のあるもの、例．気泡コ - ティング [5]
C	ハロゲン化炭化水素（H11 新設）	19/72	・紙の基質に特徴のあるコ - ト紙 [5]
D	不飽和二トリル（H11 新設）	19/74	…平らでない表面をもつ基質をもつもの、例．クレ - プ紙またはコルゲ - ト紙 [5]
Z	その他のもの（H11 新設）	19/76	…特別な吸収性をもつ基質をもつもの [5]
19/22	…ポリアルケン、例．ポリスチレン [5]	19/78	…コ - ティングに実質上不浸透性であるもの [5]
19/24	…炭素 炭素不飽和結合のみが関与する反応以外の反応によって得られる高分子化合物からのもの [5]	19/80	・1 つ以上のコ - ティングからなる紙（D21H19/02 が優先） [5]
A	アルデヒドまたはケトンとフェノ - ルからの生成物（H11 新設）	19/82	…重複コ - ティングするもの [5]
B	イソシアネ - ト、エチレン性不飽和結合を含むモノマ - 、オリゴマ - を紙に付与し後に架橋させるもの（H11 新設）	19/84	…基質の両側にコ - ティングするもの [5]
C	イミン、活性ハロゲン化合物、エボキシを紙に付与して後に架橋させるもの（H11 新設）	21/00	パルプに添加される非繊維材料で、その作用、形態または特性に特徴のあるもの；紙含浸またはコ - ティング材料で、その作用、形態または特性に特徴のあるもの [5]
D	ケテン、無水カルボン酸（H11 新設）	21/02	・ペ - パ - ミル設備において沈積を防止するための薬剤、例．ビッチまたはスライムコントロール（脂肪、レジン、ビッチ、またはワックスの除去 D21C9/08） [5]
Z	その他のもの（H11 新設）	21/04	…スライムコントロール剤 [5]
19/26	…アミノプラスト [5]	21/06	・紙形成向上剤 [5]
19/28	…ポリエステル [5]	21/08	…繊維用の薬剤を分散するもの [5]
19/30	…ポリアミド；ポリイミド [5]	21/10	…歩留り向上剤またはろ水改良剤 [5]
19/32	…高分子の主連鎖内でけい素を含有する結合を形成する反応によって得られるもの [5]	21/12	…消泡剤 [5]
19/34	…セルロ - スまたはその誘導体からなるもの [5]	21/14	・紙内部または紙表面上での作用または特性に特徴のあるもの（D21H19/66 ,D21H27/02 が優先） [5]
19/36	・顔料を使用するコ - ティング（D21H19/66 が優先；金属粉末 D21H19/06） [5]	A	導電紙（H11 新設）
A	キャストコ - トによるもの（H11 新設）	B	防臭・付香紙（H11 新設）
Z	その他のもの（H11 新設）	C	防錆紙（H11 新設）
19/38	…顔料に特徴のあるもの [5]	Z	その他のもの（H11 新設）
19/40	…けい酸を含むもの、例．粘土 [5]	21/16	…サイズ剤または撥水剤 [5]
19/42	…少なくとも部分的に有機質のもの [5]	21/18	…補強剤 [5]
19/44	…他の成分、例．バインダ - または分散剤、に特徴のあるもの [5]	21/20	…湿潤強力剤 [5]
19/46	…非高分子有機化合物 [5]	21/22	…紙に多孔性、吸収性または嵩高性をもたせる薬剤 [5]
19/48	…ジオレフィン、例．ブタジエン；芳香族ビニル単量体、例．スチレン；重合可能な不飽和酸またはその誘導体、例．アクリル酸 [5]	21/24	…界面活性剤 [5]
19/50	…たんぱく質 [5]	21/26	…紙を透明または半透明にする薬剤 [5]
19/52	…セルロ - ス；その誘導体 [5]	21/28	…着色剤 [5]
19/54	…でん粉 [5]	A	染料（H11 新設）
19/56	…炭素 - 炭素不飽和結合のみが関与する反応によって得られる高分子有機化合物またはそのオリゴマ - [5]	B	不溶性の有色物質、例．紙に色を付ける粉末、繊維、金属片（H11 新設）
19/58	…ジオレフィンの重合体またはオリゴマ - 、芳香族ビニル単量体または不飽和酸またはその誘導体 [5]	Z	その他のもの（H11 新設）
19/60	…ポリアルケニルアルコ - ル；ポリアルケニルエ - テル；ポリアルケニルエステル [5]	21/30	…発光性または蛍光性物質、例．蛍光漂白剤（D21H21/40 が優先） [5]
19/62	…炭素 - 炭素不飽和結合のみが関与する反応以外の反応によって得られる高分子有機化合物またはそのオリゴマ - [5]	21/32	…漂白剤（セルロ - スパルプを漂白するもの D21C9/10） [5]
19/64	…無機化合物 [5]	21/34	…難燃化剤 [5]
		21/36	…生物薬剤、例．防かび剤、抗菌剤または防虫剤 [5]
		21/38	…腐食防止剤または酸化防止剤 [5]

21/40	…本物であることの証明を容易にする薬剤または不正改変を防止する薬剤，例．証券用紙用（ウォ - タマ - キング B41M3/10,D21F1/44；偽造防止印刷 B41M3/14；情報担持力 - ドまたはシ - ト状物の身分証明機能またはセキュリティ機能，例．偽造防止 B42D25/30） [5]	23/34	…ナイフまたはブレ - ド型コ - タ [5]
21/42	…リボンまたはストリップ（フィラメント D21H15/06） [5]	23/36	…貯液槽の一部を形成しているナイフまたはブレ - ド，例．パドル型トレ - リングブレ - ド [5]
21/44	…潜在保全要素，すなわち特別な検証または改ざん発見装置または方法の使用によってのみ検査可能または明確になるもの [5]	23/38	…特別な装置に適用される流体材料，例．フラッドド・ニップ，インバ - テッドブレ - ドコ - タ内に口 - ルをもつもの [5]
21/46	…化学検証または化学的改ざん防止，例．消去剤の使用によるもの，に適した要素 [5]	23/40	…紙の一方の側のみがその材料と接触しているもの（D21H23/34 が優先） [5]
21/48	…物理的検証用，例．X 線照射，に適した要素 [5]	23/42	…紙が両側で少なくとも部分的にその材料によって囲まれているもの（D21H23/34 優先） [5]
21/50	…形態に特徴のあるもの（D21H19/66 ,D21H21/42,D21H27/02 が優先） [5]	23/44	…ガスまたは蒸気による処理 [5]
A	粉末のもの（H11 新設）	23/46	…表面に対して連続的に流体をそそぐまたは流すもので，その流体全部が紙によって回収されるもの（D21H23/66 が優先） [5]
B	凝集物のもの（H11 新設）	23/48	…カ - テンコ - タ - [5]
Z	その他のもの（H11 新設）	23/50	…噴霧または射出するもの（D21H23/44,D21H23/66 が優先） [5]
21/52	…定長または定形の添加物 [5]	23/52	…紙を材料を送る装置と接触させることによるもの（D21H23/32,D21H23/46,D21H23/66 が優先） [5]
21/54	…球体のもの，例．マイクロカプセルまたはビ - ズ [5]	23/54	…ラビング装置，例．ブラシ，パッドまたはフェルト [5]
21/56	…発泡 [5]	23/56	…口 - ル（D21H23/38 が優先） [5]
23/00	パルプまたは紙へ材料を添加するための方法または装置 [5]	23/58	…その細部，例．表面の特徴または周速 [5]
23/02	…物質を添加する手段に特徴があるもの [5]	23/60	…アプリケ - タロ - ル上の材料が紙に適用する前に特別な処理を必要とするもの（D21H23/64 が優先） [5]
23/04	…パルプへの添加；パルプ内の添加剤の後処理 [5]	23/62	…逆回転口 - ルコ - ティング，すなわちアプリケ - タロ - ル表面が紙の動く方向と反対方向に動くもの [5]
23/06	…添加物の制御 [5]	23/64	…材料が移動する時なめらかでないもの，例．前もって形成されたもので，少なくとも部分的に硬化コ - ティングされたもの [5]
23/08	…パルプの特性を測定することによるもの，例．ゼ - タ電位または pH [5]	23/66	…不連続紙，例．シ - ト，ブランクまたは口 - ル，を処理するもの [5]
23/10	…少なくとも 2 種類の化合物が添加されるもの [5]	23/68	…紙が連続的に動くもの [5]
23/12	…形成ウェブの特性を測定することによるもの [5]	23/70	…多段階工程；1 つまたはいくつかの物質を各部分でまたは種々の方法で紙に付加するための装置で，このメイングル - プ内の他のグル - プに含まれないもの [5]
23/14	…化合物の添加点または接触時間を選択することによるもの [5]	23/72	…一連の複数工程のみ [5]
23/16	…パルプの叩解またはリファイニングの前またはその間の添加 [5]	23/74	…一つの技術から他の技術へ転換が可能な装置 [5]
23/18	…シ - ト形成前の剪断力が使われない位置，例．パルプの叩解またはリファイニング後，における添加 [5]	23/76	…少なくとも 1 つの他の化合物から分離した状態で添加される副化合物の選択に特徴のあるもの，例．他の化合物の混入促進のため，または結合効果強化を得るためのもの（D21H17/18,D21H17/70,D21H23/10 が優先） [5]
23/20	…そのための装置 [5]	23/78	…特定の処理または装置に限定されない制御または調整 [5]
23/22	…形成された紙への添加 [5]	25/00	グル - プ D21H17/00-D21H23/00 に分類されない紙の後処理 [5]
23/24	…紙製造中におけるもの [5]	25/02	…化学的または生化学的処理（D21H25/18 が優先） [5]
紙の製造中，すなわち機械上で，紙に対して材料を添加する方法または装置において，その方法や装置が製紙工程に特に従動し，または製紙工程に特に適用される場合は，グル - プ 23/24 へ分類される。 [5]		25/04	…物理的処理，例．加熱または放射線照射（D21H25/18 が優先；紙の連続ウェブの製造機械の乾燥部 D21F5/00） [5]
23/26	…添加点または紙の含有湿度の選択によるもの [5]		
23/28	…乾燥部以前，例．湿部またはプレス部，における添加 [5]		
23/30	…紙の前処理（D21H23/70,D21H23/76 が優先） [5]		
23/32	…過剰材料の紙との接触によるもの，例．貯液槽からのものまたは紙から過剰に塗られた材料を除去することによるもの（D21H23/66 が優先；過剰材料の除去 D21H25/08） [5]		

25/06	・含浸加工紙またはコ - ト紙のためのもの (D21H25/08 が優先) [5]	27/28	・・・・特殊な抗特性，例．耐摩耗性，耐候性，を得るために処理されたもの (撥水剤 D21H21/16) [5]
25/08	・適用物質の再調整，例．計量または平滑化；過剰材料の除去 [5]	27/30	・多層 (表面カバ - 用 D21H27/18) [5]
25/10	・・・・ブレ - ドによるもの [5]	A	紙層を含む積層物 (H11 新設)
25/12	・・・・本質的に円筒体であるもの，例．ロールまたはロッド [5]	B	紙と紙の積層物 (H11 新設)
25/14	・・・・キャストドラム [5]	C	紙とフィルムの積層物 (H11 新設)
25/16	・・・・蒸気または気体のふきつけによるもの，例．エアナイフ [5]	D	紙と糸または織物の積層物 (H11 新設)
25/18	・書籍または書類のような古紙のもの，例．修復 [5]	E	多層物の製造装置 (H11 新設)
27/00	他に分類されない特殊紙，例．多段階工程によって製造されるもの [5]	F	紙と糸または織物を積層する装置 (H11 新設)
A	糊付紙，剥離紙 (H11 新設)	G	紙に糸または織物を抄入れる装置に特徴のあるもの (H11 新設)
B	硫酸紙 (H11 新設)	Z	その他のもの (H11 新設)
C	繊維板 (D21J の化学的な特徴のあるもの) (H11 新設)	このグル - プに分類される積層体は B32B にも分類される。[5]	
D	タバコ巻紙 (H11 新設)	27/32	・・・・シ - ト間に用いられる材料を有するもの (紙または厚紙シ - トの接着 B31F5/00) [5]
E	抄合せを用いるもの (H11 新設)	A	接着剤にて積層されるもの (H11 新設)
F	未完成紙に機械的処理を施し柔軟・伸縮性をもたせたもの (H11 新設)	Z	その他のもの (H11 新設)
G	未完成紙に柔軟・伸縮性をもたせる装置 (H11 新設)	27/34	・・・・連続材料，例．フィラメント，シ - トまたはネット [5]
Z	その他のもの (H11 新設)	27/36	・・・・合成高分子化合物から製造されるフィルム [5]
このグル - プにおいては，分類の他の箇所に，単に部分的に分類されるか，または全く分類されない特殊な性質または用途を有する紙について分類する。しかしながら，可能な限り，このサブクラスの他のグル - プの規則に従って，分類される。[5]		27/38	・・・・シ - トの少なくとも 1 枚が他のシ - トのものとは異なる繊維組成をもつもの [5]
27/02	・模様紙 (模様コ - ティング D21H19/66; エンボス加工 B31F1/07; 抄紙機での擬手すき紙の製造 D21F11/10) [5]	27/40	・・・・シ - トの少なくとも 1 枚が非平面状であるもの，例．クレ - プ (紙のクレ - プ加工またはコルゲ - ト加工 B31F) [5]
A	模様紙製造装置 (H11 新設)	27/42	・・・・乾式加工紙からのもの [5]
Z	その他のもの (H11 新設)		
27/04	・マ - ブル紙 [5]		
27/06	・植物または擬パ - チメント紙；グラシン紙 [5]		
27/08	・ろ紙 (自己支持ろ過材 B01D39/14; 製紙機による製造 D21F11/14) [5]		
27/10	・包装紙 (特殊な型または形態を有する包装材 B65D65/38) [5]		
27/12	・電気絶縁紙 [5]		
27/14	・安定な形または寸法を有する紙；そり防止紙 (コイリング防止写真用支持材 G03C1/81) [5]		
27/16	・ピュアペ - パ，すなわち不純物がないかまたは低含有の不純物のあるもの [5]		
27/18	・表面カバ - 用の紙または板紙の構造 [5]		
27/20	・可とう性構造が使用者によって用いられるもの，例．壁紙 (印刷壁紙 B41M3/18; 紙または織物上のフィルム状または箔状の接着剤 C09J7/21) [5]		
A	他に分類されない壁紙 (H11 新設)		
Z	その他のもの (H11 新設)		
27/22	・・・・特殊な製造工程，例．加圧，によって表面に適用される構造 [5]		
27/24	・・・・塗被される表面がフェノ - ル樹脂紙貼り合せ体，バルカンファイバ - または類似のセルロ - ス繊維板 [5]		
27/26	・・・・その構造において上ばり用シ - トまたは表紙層に特徴のあるもの (装飾用パネル B44C5/04; 木目効果 B44F9/02) [5]		

